

## Масло для террас

Арт. № 3753

**Характеристика:** Высококачественное масляно-смоляное покрытие для наружной древесины террас – лиственница, лжетсуга, робиния, дуб и т.д. Пропитывает новое, необработанное дерево и освежает старую, промасленную древесину. Глубоко проникает и защищает от влаги. Обработка выполняется легко и быстро.

**Состав:** льняное масло, древесное масло, канифоль выварка, алифатические углеводороды, сиккатив, наполнители, парафиновый воск, вспомогательные вещества

**Применение:** Для наружной обработки мебели, сделанной из тика или других тропических деревьев, а также из древесины мягких и твердых пород.

**Предварительная обработка:** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и способной к впитыванию. Полностью удалите старые лакокрасочные покрытия. Потемневшую древесину обработайте отбеливателем BIOFA арт. №. 2089. Отслаивающуюся древесину и покрытия тщательно удалите металлической щёткой. Сильно обветренные, необработанные или промасленные поверхности очистите средством для чистки BIOFA Outdoor 2019, затем осветлите и восстановите отбеливателем BIOFA 2089.

**Обработка:** Хорошо взболтайте масло. Наносить масло тонким слоем при помощи валика или распылителя. При первой покраске нанесите масло тонким равномерным слоем на необработанную древесину 2 раза, на ранее уже промасленные поверхности - 1 раз. Избегайте избыточного нанесения, не допускайте образования подтёков. Не производите обработку при сильном солнечном свете, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла. При обработке и сушке в помещении обеспечьте оптимальную циркуляцию свежего воздуха.

**Произвести предварительную пробную обработку!**

**Уход:** Проводите повторную обработку в зависимости от степени выветривания, но не реже одного раза в год. Осторожно очистите поверхности щёткой или устройством для мойки водой под давлением. При необходимости удалите грязь, мох и другие загрязнения чистящим средством BIOFA Outdoor 2019. Удалите нежелательные посерения древесины отбеливателем BIOFA 2089. Затем равномерно нанесите масло тонким слоем и оставьте сохнуть.

**Сушка:** Средство высыхает за 6-12 часов (при температуре 23С/50-55% отн. влажности воздуха).

**Расход:** 50 мл – один слой обработки

**Очищение рабочих инструментов:** Очистить растворителем 0500.

**Хранение:** хранить в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка, которую необходимо будет удалить перед повторным применением.

**Меры предосторожности:** Используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить на невоспламеняемой поверхности (**Самовоспламеняется!**). Затем выбросить вместе с бытовым мусором. Хранить в недоступном для детей месте.